Street Works

NEVERGREEN

BWB CREATING SYNERGY

Nevergreen® Go systeem voegmortel voor bestrating

1 componenten, kant en klaar, voegmortel voor nieuw en bestaand straatwerk van betonsteen, natuursteen en klinkerbestrating. Voor middelzware verkeersbelasting.

Technische informatie	
Dichtheid:	ca. 1,4 kg/l
Voegbreedte:	minstens 2,5 mm
Voegdiepte	minstens 30 mm
Drukvastheid	ca. 17,5 N/mm² (na 7 dagen)
Verwerkingstemperatuur:	+ 8°C tot max. +25°C
Verbruik:	zie tabel
Opslag:	Droog en vorstvrij (+8 °C tot +20 °C) opslaan in originele verpakking.
Leveringsvorm:	15 kg emmer
Kleuren:	zand, steengrijs, basalt

Product:

Voegmortel 'kant en klaar' is een voegmortel op basis van kunsthars. Daarmee kunt u kostbaar straatwerk onkruidvrij te houden, snel en gemakkelijk. Met één behandeling houdt u de te bewerken oppervlakte langdurig onkruidvrij en heeft u permanente bescherming tegen invloeden van buitenaf. Het product is direct te gebruiken en makkelijk te verwerken. Bovendien hecht voegmortel 'kant & klaar' zich niet, zoals cement aan de bestratingkanten. Hierdoor valt de voegmortel bij herbestrating van de bestrating af als los zand van steen. Herbestrating kan daarom snel en eenvoudig gebeuren.
Voegen vanaf drie millimeter
Vanwege de snelle en eenvoudige verwerking, is Voegmortel 'kant en klaar' ideaal voor doe-het-zelvers, hoveniers en stratenmakers. U heeft alleen uw tuingereedschap nodig. Het product is voor elk type bestrating te gebruiken, met een voeg vanaf al drie millimeter. Vanaf nu is uw voeg voorgoed onkruidvrij.
Belangrijk: elke steensoort en bestrating is uniek. Maak daarom altijd eerst een proefvlak. De bestratingsvoegmortel is te verkrijgen in de kleuren: zand, steengrijs en basalt.

Toepassing:

Geschikt voor: bestrating in parken, patio's, terrassen, passages, opritten, voetpaden en binnenplaatsen, mits voorzien van een gedegen ondergrond. De voegmortel is minder geschikt voor gebruik tussen poreuze stenen.

Nabehandeling:

Het oppervlak voor minstens 24 uur voor neerslag beschermen. Bij het gebruik van een beschermende folie deze niet direct op de te beschermende oppervlak leggen, maar voor ventilatie zorgen. Na 24 uur is het oppervlak weer begaanbaar en na 7 dagen is het weer volledig belastbaar. Gebaseerd op een verwerking bij een normale temperatuur (+20 °C, 65 % relatieve luchtvochtigheid).

Verbruik:

	Afmeting	Verbruik (kg/m²)
Straatsteen groot	160 x 190 mm 140 x 170 mm	ca. 3,8 ca. 4,4
Straatsteen klein	100 x 100 mm 90 x 90 mm	ca. 6,7 ca. 7,8
Mozaieksteen	60 x 60 mm 50 x 50 mm	ca. 11,6 ca. 13,0
Bij voegbreedte: 8 mm / Voegdiepte: 30 mm		

Kleur:
zand, steengrijs, basalt



Leveringsvorm:
15 kg emmer

Opslag:
Droog en vorstvrij (+8 °C tot +20 °C) opslaan in originele verpakking, niet aan voortdurende massieve temperatuurschommelingen blootstellen.

Opmerking:
Dit product bevat reactieve bestandsdelen en kunnen in niet uitgeharde toestand schadelijk voor de gezondheid zijn. Huidcontact vermijden en anders met veel water en zeep reinigen. Bij oogcontact met veel water uitspoelen en een arts raadplegen.

Voegmortel ‘kant en klaar’ is geschikt voor alle typen bestratingen. Houd echter met de volgende zaken rekening:
Bij sommige bestratingsmaterialen kan het bindmiddel bijzondere effecten veroorzaken. Bestrating met open poriën kan bijvoorbeeld vlekken geven.
Tijdens de verwerkingsperiode van rode/bruine steensoorten kan een grijze/witte verkleuring van het steenoppervlak optreden. Deze verkleuring verdwijnt na een paar maanden.
Bij lichte steensoorten kan een kleurverandering optreden. Maak om die reden de bestrating voortijdig vochtig, zodat u kunt zien hoe het steenoppervlak er na volledige verwerking van voegmortel ‘kant & klaar’ uit ziet.

De informatie wordt gegeven op basis van omvangrijke testen en praktische ervaring. Ze is niet op iedere toepassing overdraagbaar. Daarom bevelen we in voorkomend geval aan toepassingstesten uit te voeren. Technische wijzigingen in het kader van de verdere ontwikkeling van het product voorbehouden. Voor het overige gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Stand: december 2018

Verdere informatie:
Bewebe BV
Postbus 66
2150 BA Nieuw Vennep
info@bewebe.nl, www.bewebe.nl